



## ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА «КОРОЇД» ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ



### ВЛАСТИВОСТІ

- Виразна текстура, що ніколи не повторюється
- Ідеальна для декоративного оздоблення
- Висока адгезія до основ
- Тріщиностійка та паропроникна
- Атмосферостійка та вологостійка
- Енергоефективний товар
- Зручна у застосуванні
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт



Суміш будівельна суха ТМ «MASTER» Ц.1.ШТ4 біла ДСТУ Б В.2.7-126:2011

### ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-DECOR. Короїд» призначена для декоративного оздоблення бетонних, цегляних, цементно-піщаних оштукатурених основ зовні та всередині будівель; використовується в системах теплоізоляції в якості декоративно-захисного шару. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути:

- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну, очистити від масел та залишків фарби);
- сухою (вологість не більше 4%);
- за наявності тріщин, які потрібно розшити, западин та нерівностей основу рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER», а потім вирівняти мінеральною сумішшю для штукатурення, наприклад «MASTER-FRONT. Піщана біла» (за 48 годин до початку робіт);
- для підвищення контакту з сумішшю основу рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER» (за 4 години до початку робіт);
- основи з грибковими поразками рекомендується обробити протигрибковою ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER».

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад..... цементна суміш, модифікована мінеральним наповнювачем, полімерними домішками та натуральною мармуровою крихтою  
Крупність заповнювача ..... 2-2,5 мм  
Час придатності зачищеної суміші для використання ..... 120 хв  
Міцність зчеплення з основою ..... 0,5 МПа  
Рекомендована кількість води для приготування зачищеної суміші..... 0,22-0,24 л / 1 кг  
Морозостійкість не менше..... 75 циклів  
Витрата суміші..... 3,8 кг / м<sup>2</sup> / 2,5 мм

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20°C і відносній вологості 60%.

### ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Роботи виконувати при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах.

У приміщеннях за дві доби до початку робіт, у процесі їх виконання, а також протягом трьох діб по закінченні потрібно дотримуватися температурного режиму не нижче +5°C і не вище +30°C.

Суху суміш «MASTER-DECOR. Короїд» зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом 120 хвилин (за рекомендованих атмосферних умов). Наносять зачинену суміш має відповідати розміру зерен заповнювача. Після нанесення зачиненої суміші зачекати деякий час (при доторканні зачинена суміш пластична та не чіпляється до руки) та за допомогою пластикової терки сформувані фактуру. Різноманітні фактури можна досягти змінюючи траєкторію рухів, силу тиску та частоту переміщення терки. Штукатурні роботи потрібно виконувати безперервно, кожну нову ділянку наносити та стикувати до моменту тужавлення попередньої.

Протягом 48 годин після закінчення робіт слід уникати потрапляння дощових опадів і прямих сонячних променів на декоративні поверхні.

Нанесення лакофарбового покриття потрібно виконувати не раніше ніж через 48 годин після закінчення штукатурних робіт.

Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Для запобігання порушень технічних та естетичних властивостей виконаних робіт, виробник рекомендує провести самостійні випробування на окремій ділянці будівельного майданчика, та визначити оптимальну кількість води для зачинення та зручність укладання суміші. Не знання норм будівництва та недотримання рекомендацій даної інструкції не знімають відповідальність за порушення технологій та не є приводом для рекламаций.

#### **ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ**

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації.

Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові рукавички).

При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі – негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Зберігати подалі від дітей.

Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на естетичні та експлуатаційні властивості.

**Термін придатності:** 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029

**Пакування:** Паперовий мішок 25 кг, 54 мішки на піддоні.

**Умови зберігання:** Зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні при температурі не більше +40°C і вологості повітря не більше 75%.

**Гарантія виробника:** Виробник гарантує відповідність якості суміші вищезазначеним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та виконання комплексу робіт.

**Виробник:** ТОВ «ІПГ «МАЙСТЕР», а/с 80, 19 км Старокиївської дороги, буд. 4, м. Одеса 65025, Україна  
Тел./факс: +38 (0482) 300-088 **Номер гарячої лінії 0 800 604 831**

w  
m  
a  
s  
t  
ua