



КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

STANDARD



ВЛАСТИВОСТІ

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Висока адгезія до поверхонь із водопоглинанням від 1%
- Стійка до сповзання з вертикальних поверхонь
- Зручна у застосуванні



Суміш ТМ «MASTER» Ц1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-STANDARD» призначена для облицювання стін та підлог керамічною плиткою та плиткою з керамограніту (з водопоглинанням від 1%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь по міцних основах, що не деформуються, для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути:

- чистою (забруднення, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну);
- міцною (не нижче міцності покриття);
- нерівності від 3 до 10 мм рекомендується вирівняти клеючою сумішшю «MASTER. STANDART»;
- при наявності тріщин, западин чи нерівностей більше 10 мм основу рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER», а потім вирівняти штукатурною сумішшю ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER» (за 24 години до початку робіт);
- поверхні з високим водопоглинанням та поверхні при температурі повітря вище +30°C потребують додаткового зволоження;
- поверхні, попередньо оброблені ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER», не потребують зволоження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад.....цементно-піщана суміш, модифікована полімерними домішками
Крупність заповнювача не більше 0,8 мм
Час придатності зачищеної суміші для використання.....120 хв
Відкритий час роботи..... 10 - 15 хв
Час коригування.....10 хв
Міцність зчеплення з основою.....1,0 МПа
Зміщення матеріалу з вертикальної поверхні не більше0,1 мм
Рекомендована кількість води для приготування зачищеної суміші.....0,20 – 0,22 л / 1 кг
Температура використання..... від +5 °С до +30 °С
Температура поверхні основи..... від +5 °С до +30 °С
Температура експлуатації..... від -50 °С до +70 °С
Морозостійкість не менше.....50 циклів
Витрата сухої суміші при умові нанесення суцільним шаром1,4 кг / м² / 1 мм
Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20°C і відносній вологості 60%.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Роботи виконувати при температурі повітря від +5⁰С до +30⁰С. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах.

Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка вказана у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом 120 хвилин (за рекомендованих атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості.

Наносять зачинену суміш «MASTER-STANDARD» на поверхню за допомогою шпателя, терки або вирівнюючої планки, після чого розрівнюють зубчастим шпателем. Зубці шпателя мають відповідати розміру плитки згідно таблиці.

Розмір плитки, мм	Розмір зубця терки, мм	Середня витрата суміші, кг/м ²
100x100 і менше	4	1,8 – 2,5
від 100x100 до 200x200	6	2,6 – 3,5
від 200x200 до 300x300	8	3,2 – 4,7
від 300x300 до 400x400	10	3,8 – 6,1
більше 400x400	12	4,5 – 7,3

(*) витрата клею на 1 м2 залежить від методу нанесення, кута нахилу обраної терки, нерівностей поверхні і є величиною оцінною.

Облицювальний матеріал укладають на нанесену суміш і притискають із зусиллям до основи. Не рекомендується облицювання плиткою «у стик» без шва. Товщина шва між плитками має бути не менше 2 мм. Плитку заздалегідь не замочувати!

Для зовнішніх робіт рекомендується додатково наносити зачинену суміш MASTER-STANDARD» тонким шаром (1-2 мм) безпосередньо на плитку. Заповнення швів між плитами проводити не раніше ніж через 24 години після закінчення облицювальних робіт.

При облицюванні підлог технологічне переміщення можливе не раніше ніж через 48 годин.

Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Для запобігання порушень технічних та естетичних властивостей виконаних робіт, виробник рекомендує провести самостійні випробування на окремій ділянці будівельного майданчика, та визначити оптимальну кількість води для зачинення та зручність укладання суміші. Не знання норм будівництва та недотримання рекомендацій даної інструкції не знімають відповідальність за порушення технологій та не є приводом для рекламаций.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації. Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові рукавички). При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потраплення суміші в очі – негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Зберігати подалі від дітей.

Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на естетичні та експлуатаційні властивості.

Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029

Пакування: Паперовий мішок 25 кг, 54 мішки на піддоні.

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні при температурі не більше +40⁰С і вологості повітря не більше 75%.

Гарантії виробника: Виробник гарантує відповідність якості суміші вищезазначеним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та виконання комплексу робіт.

Виробник: ТОВ «ІПГ «МАЙСТЕР», а/с 80, 19 км Старокиївської дороги, буд.4, м. Одеса 65025, Україна
Телефон (0482) 30-00-88 **Номер гарячої лінії 0 800 604 831** www.master.ua